



چسب تقویتی ملات بندکشی جهت بندکشی کاشی و سرامیک به روش های مختلف می باشد

شرح

بندکشی کاشی و سرامیک به روشهای مختلفی انجام می شود. از روشهای مرسوم بندکشی، استفاده از دوغاب سنتی و یا پودرهای بندکشی می باشد که معمولاً بصورت آماده در کارخانه فرموله و تولید می شود. چسب تقویتی ملات بندکشی محصولی کارآمد و منحصر به فرد بر پایه رزین های آکریلیک استایرن می باشد که جهت ترکیب با ملات های سیمانی مورد استفاده برای بندکشی فرموله و تولید شده است. چسب تقویتی ملات بندکشی پس از ترکیب با ملات های سیمانی بندکشی خواص مختلفی را از جمله کاهش نفوذ پذیری، افزایش چسبندگی، افزایش مقاومت های مکانیکی، افزایش دوام و پایایی ملات بندکشی و ... را به دنبال خواهد داشت. استفاده از این محصول در فرایند بندکشی به کمک محصولات بندکشی پایه سیمانی، حداقل ۲ برابر دوام و ماندگاری ملات بندکشی را افزایش خواهند داد.

خواص و اثرات

- افزایش چسبندگی ذرات متشکله ملات بندکشی به یکدیگر
- کاهش نفوذپذیری مضاعف برای ملات های بندکشی
- افزایش مقاومت های مکانیکی ملات های بندکشی سیمانی
- افزایش مقاومت سایشی و مقاومت در برابر خراش
- افزایش دوام و پایایی بندکشی انجام شده
- افزایش مقاومت بند در برابر عوامل مخرب محیطی
- افزایش چسبندگی ملات بندکشی به لبه های کاشی و سرامیک
- افزایش مقاومت بند کاشی و سرامیک در برابر تابش مستقیم نور خورشید
- افزایش مقاومت ملات بندکشی در برابر اسیدهای شوینده خانگی
- کاهش جمع شدن لجن و میکروب در محل بندها
- کمک به حفظ رنگ ملات بندکشی در مدت زمان بیشتر

کاربرد

- ایده آل برای ترکیب در انواع ملات های بندکشی سیمانی
- مناسب برای بندکشی حمام و سرویس بهداشتی برای کاهش نفوذپذیری
- مناسب برای پر کردن بندهای کاشی و سرامیک تراس و بالکن
- ایده آل برای بندکشی سرامیک های بام

- ابلیت استفاده بصورت ترکیب با انواع چسب های کاشی و سرامیک
- مناسب برای بندکشی سرامیک های کف آشپزخانه
- مناسب برای تهیه ملات پلیمری برای ماهیچه کشی اطراف حمام و سرویس بهداشتی
- مناسب برای استفاده در ملات بندکشی نمای بیرونی ساختمان

روش مصرف

بهتر است به ازای هر کیسه ۵ کیلویی پودر بندکشی سیمانی ۱ لیتر از این محصول به اضافه نیم لیتر آب ترکیب شده و به جزء پودری اضافه شود. برای ترکیب صحیح لازم است ظرفی مناسب انتخاب نموده و ابتدا محصول چسب تقویتی ملات بندکشی را به آب مورد نیاز اضافه نموده و ترکیب نمائید. سپس جزء پودری را آرام آرام اضافه نمائید تا مخلوطی همگن و یکنواخت حاصل شود. دقت نمائید که پس از ترکیب-اجزای تراست-حداکثر تا ۲۰ دقیقه مورد استفاده قرار گیرد.

میزان مصرف

هر یک لیتر محصول را با نیم لیتر آب ترکیب نمائید. این میزان برای تبدیل یک پودر بندکشی سیمانی به وزن ۵ کیلوگرم به ملات بندکشی خمیری کفایت.

ایمنی

- در صورت برخورد این محصول با چشم، فوراً به مدت ۲ دقیقه چشم خود را در آب شرب و تمیز باز و بسته نمائید.
- موقع اجرای ترکیب محصول با ملات بندکشی از عینک محافظ استفاده نمائید.
- در هنگام اجرا از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- این ماده جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد.

نگهداری

مدت: یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: ۱۰+ الی ۳۰+ درجه

بسته بندی

بطری ۱ لیتری
بطری ۴ لیتری

